

AUGLÝSING
um breytingu á reglum nr. 408/2007, um aðferðir
við magngreiningu textiltrefjablandna.

1. gr.

- Við 2. gr. reglnanna bætist nýr stafliður, f-liður, svohljóðandi:
- f. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/74/ESB frá 29. júlí 2011 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB um tilteknar aðferðir við magngreiningu textiltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum.

2. gr.

Við 3. gr. reglnanna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og ESB-gerðin, sem vísað er til í f-lið 2. gr., eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB (ákvörðunin í 19. árgangi, hefti nr. 54 (27. september 2012), bls. 884). ESB-gerðin er jafnframt birt sem fylgiskjal með reglum þessum.

3. gr.

Framangreindar breytingar, sem innleiða tilskipun 2011/74/ESB, eru settar með heimild í 18. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Neytendastofu, 12. október 2012.

Tryggvi Axelsson.

Pórunn Anna Árnadóttir.

Fylgiskjal.**TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2011/74/ESB**

frá 29. júlí 2011

um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB um tilteknar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga viðaukann að tækniframfórum

(Texti sem varðar EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB frá 16. desember 1996 um tilteknar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum (¹), einkum 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftifarandi:

- 1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/121/EB frá 14. janúar 2009 um textílheiði (²) er þess krafist að í merkingum komi fram trefjasamsetning textílvara og kanna skal með greiningu hvort þær séu í samræmi við upplýsingar á merkimiða.
- 2) Í tilskipun 96/73/EB er kveðið á um samræmdir aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum.
- 3) Á grundvelli nýlegra niðurstaðna frá tæknilegum vinnuhópi var tilskipun 2008/121/EB löguð að tækniframfórum með því að bæta lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamiði við í skrána yfir trefjar í I. og V. viðauka við þá tilskipun.
- 4) Því er nauðsynlegt að skilgreina samræmdir prófunaraðferðir fyrir lagtrefjarnar pólýprópýleni/pólýamiði.
- 5) Því ber að breyta tilskipun 96/73/EB til samræmis við það.
- 6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um tilskipanir um textílheiði og merkingar textílvara.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 96/73/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. júlí 2012. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykjkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgia sílik tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um sílka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykjkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel, 29. júlí 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

(²) Stjórið. ESB L 19, 23.1.2009, bls. 29.

VÍÐAUKI

Ákvæðum 2. kafla II. viðauka við tilskipun 96/73/EB er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað yfirlitstöflunnar komi eftirsarandi:

,,2. YFIRLITSTAFLA

Aðferð	Gildissvið ⁽¹⁾		Prófefni
	Leysanlegur efnispáttur	Óleysanlegur efnispáttur	
1.	Asetat	Tilteknar aðrar trefjar	Aseton
2.	Tilteknar prótintrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Salt af undirkórslósýru
3.	Viskósa, kúpró eða tilteknar gerðir móðals	Tilteknar aðrar trefjar	Maurasýra og sinkklóríð
4.	Pólýamið eða nælon	Tilteknar aðrar trefjar	80% maurasýra (massahlutfall)
5.	Asetat	Tilteknar aðrar trefjar	Bensýlalkóhol
6.	Tríasetat eða pólýlaktíð	Tilteknar aðrar trefjar	Díklórmétan
7.	Tilteknar beðmistrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	75% brennisteinssýra (massahlutfall)
8.	Akrýltrefjar, tilteknar móðakryl eða tilteknar klórtrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Dímetylformamið
9.	Tilteknar klórtrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Koldísúlfíð/aseton, 55,5/44,5 (rúmmálshlutfall)
10.	Asetat	Tilteknar aðrar trefjar	Ísedik
11.	Silki, pólýamið eða nælon	Tilteknar aðrar trefjar	75 % brennisteinssýra (massahlutfall)
12.	Júta	Tilteknar dýratrefjar	Köfnunarefnisinnihald
13.	Pólýprópýlen	Tilteknar aðrar trefjar	Xýlen
14.	Tilteknar trefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Óblönduð brennisteinssýra
15.	Klórtrefjar, tiltekin móðakryl, tiltekin elastón, asetöt, tríasetöt	Tilteknar aðrar trefjar	Sýklóhexanon
16.	Melamín	Tilteknar aðrar trefjar	90% maurasýra (massahlutfall), heit“

⁽¹⁾ Nákvæm skrá yfir trefjar fyrir hverja aðferð.

- 2) Í stað 2. undirliðar 1. liðar í aðferð nr. 1 komi eftirsarandi:

,,2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), hör (7), hampi (8), jútú (9), manilahampi (10), alfa (11), kókostrefjum (12), gifli (13), ramí (14), sisali (15), kúprói (21), móðali (22), prótini (23), viskósu (25), akrýli (26), pólýamiði eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), elastófjólester (46), elastólefíni (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamiði (49).

Bessa aðferð skal ekki undir neinum kringumstæðum nota þegar um er að ræða asettattrefjar þar sem asetyl hefur verið fjarlaegt af yfirborði.“

- 3) Í stað 2. undirliðar 1. liðar í aðferð nr. 2 komi eftirsarandi:

,,2. baðmull (5), kúprói (21), viskósu (25), akrýli (26), klórtrefjum (27), pólýamiði eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), elastani (43), glertrefjum (44), elastófjólester (46), elastólefíni (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamiði (49).

Ef prótintrefnar eru af tveimur tegundum eða fleiri veitir aðferðin upplýsingar um heildarmagn þeirra en ekki hundraðshluta hvers og eins.“

4) Aðferð nr. 3 er breytt sem hér segir:

- a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„VISKÓSA, KÚPRÓ EÐA TILTEKNAR GERÐIR MÓDALS OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notað er maurasýra og sinkklóríð)

- b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirfarandi:

,2. baðmull (5), pólýprópýleni (37), elastólefini (47) og melamíni (48).

Ef módalrefjar eru til staðar ber að framkvæma forþrófun til þess að kanna hvort þær séu leysanlegar í prófefni.

Pessi aðferð gildir ekki fyrir blöndur þar sem baðmullin hefur orðið fyrir verulegu efnafræðilegu niðurbroti og ekki heldur þegar viskósu- eða kúprótrefjarnar eru ekki fyllilega leysanlegar vegna þess að í þeim eru tilteknir leysilitir eða frágangsefni sem ekki er hægt að fjarlægja að öllu leyti.“

- c) í stað 5. liðar komi eftirfarandi:

„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00, nema þegar um er að ræða baðmull, en þá er „d“ = 1,02, og fyrir melamín, en þá er „d“ = 1,01.“

5) Aðferð nr. 5 er breytt sem hér segir:

- a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„ASETAT OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notað er bensýlalkóhóld)

- b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirfarandi:

,2. tríasetati (24), pólýprópýleni (37), elastólefini (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamiði (49).“

6) Aðferð nr. 6 er breytt sem hér segir:

- a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„TRÍASETÖT EÐA PÓLÝAKTÍÐ OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notað er díklómetan)

- b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirfarandi:

,2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), móðali (22), viskósu (25), akrýli (26), pólýamiði eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), glertrefjum (44), elastófjölester (46), elastólefini (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamiði (49).“

Athugasemd

Tríasettrefjar, sem hafa verið meðhöndlalaðar með frágangsefnum sem hefur leitt til vatnsrofs að hluta, verða ekki lengur að öllu leyti leysanlegar í prófefni. Í þeim tilvikum er aðferðin ónothaef.“

7) Aðferð nr. 7 er breytt sem hér segir:

- a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„TILTEKNAR BEÐMISTREFJAR OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notað er 75% brennisteinssýra (massahlutfall))

- b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirfarandi:

,2. pólýester (35), pólýprópýleni (37), elastófjölester (46) elastólefini (47), og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamiði (49).“

- c) í stað 5. liðar komi eftirfarandi:

„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar lagtrefjarnar pólýprópýlen/pólýamið eru annars vegar en þá er það 1,01.“

8) Í stað 8. undirliðar 1. liðar í aðferð nr. 2 komi eftirsarandi:

,2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), móðali (22), viskósu (25), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), elastófjölester (46), elastólefíni (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði (49).

Hún á jafnt við um akryltrefjar og tiltekin módakrýl, sem hafa verið meðhöndluð með málmauknum leysilitum, en ekki um það sem liðað er með eftirkrómuðum leysilitum.“

9) Í stað 9. undirliðar 1. liðar í aðferð nr. 2 komi eftirsarandi:

,2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), móðali (22), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), glertrefjum (44), elastófjölester (46), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði (49).

Fari ullan- eða silkimagn blöndunnar yfir 25% skal nota aðferð nr. 2.

Fari pólýamíð- eða nælonmagn blöndunnar yfir 25% skal nota aðferð nr. 4.“

10) Aðferð nr. 10 er breytt sem hér segir:

a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirsarandi:

„ASETAT OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notað er ísedik)

b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirsarandi:

,2. tilteknun klórþrefjum (27), þ.e. pólývinylklóríði, einnig klórbornum eftir á, pólýprópýleni (37), elastólefíni (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði (49).“

11) Aðferð nr. 11 er breytt sem hér segir:

a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirsarandi:

„SILKI EÐA PÓLÝAMÍÐ OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notuð er 75% brennisteinssýra (massahlutfall))

b) í stað 1. liðar komi eftirsarandi:

„1. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð, eftir að önnur efni en trefjar hafa verið fjarlægð, fyrir blöndur úr tveimur efnum:

1. silki (4) eða pólýamíði eða næloni (30)

með

2. ull (1), dýrahári (2 og 3) pólýprópýleni (37), elastólefíni (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði (49).“

c) í stað 2. liðar komi eftirsarandi:

„2. MEGINREGLA

Silki eða pólýamíð eða nælonþrefjar eru fjarlægðar úr þekktum, þurrum efnismassa af blöndunni með því að leysa það upp í 75% brennisteinssýru (massahlutfall).

Leifinni er safnað saman, hún skoluð, þurruð og vegin. Efnismassi hennar, leiðréttur ef nauðsyn krefur, er gefinn upp sem hundraðshluti þurrs efnismassa blöndunnar. Hundraðshluti þurrs silkis eða pólýamíðs eða nælons er reiknaður út frá mismuninum.“

d) í stað 4. liðar komi eftirsarandi:

„4. PRÓFUNARADFERÐ

Fylgia skal aðferðinni sem lýst er í almennu leiðbeiningunum og halda svo áfram sem hér segir:

Bæta skal 100 ml af 75% brennisteinssýru (massahlutfall) við fyrir hvert gramm af sýninu í keiluslöskunni sem er með glertappa og tekur a.m.k. 200 ml og tappinn settur í. Flaskan skal hríst króftuglega og látin standa í 30 mínútur við stofuhita. Flaskan skal hríst aftur og látin standa í 30 mínútur. Flaskan skal hríst í síðasta sinn og innihald flöskunnar siði í gegnum vegnu síudeigluna. Það sem eftir er af trefjum í flöskunni skal skolað með 75% brennisteinssýru (þrófefni). Leifin í deiglunni skal skoluð með 50 ml af þynnri brennisteinssýru (þrófefni), 50 ml af vatni og 50 ml af þynnri ammóniaklausn, í þessari röð. Trefjarnar eru látnar liggja í vökvunum í u.p.b. tíu mínútur áður en loftsogi er beitt. Að lokum er skolað með vatni og trefjarnar látnar liggja í vatnini í u.p.b. 30 mínútur. Taemið deigluna með loftsogi og deiglan og leifin því næst þurruð, kæld og vegin.

Ef um er að ræða blöndu úr tveimur efnum úr pólýamíði með lagtrefjunum pólýprópýlen/pólýamíð þarf að þvo leifina í síudeiglumni tvisvar sinnum með 50 ml af 75% brennisteinssýru (þrófeini) í hvort sinn, eftir að trefjar hafa verið síðar í gegnum vegnu síudeigluna og áður en aðferðinni við þvott, sem áður var lýst, er beitt.“

- e) eftirfarandi komi í stað liða 5 og 6:

,,5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00, nema þegar er að raða ull, en þá er „d“ = 0,985, eða lagtrefjarnar pólýprópýlen/pólýamíð en þá er „d“ = 1,005, og melamín en þá er „d“ = 1,01.

6. NÁKVÆMNI AÐFERÐARINNAR

Öryggismörk fyrir niðurstöður, sem fást með þessari aðferð þegar henni er beitt á einsleita blöndu textilefna, eru í hæsta lagi ± 1 miðað við 95% öryggisstig, nema ef um er að ræða blöndu úr tveimur efnum úr pólýamíð með lagtrefjarnar pólýprópýlen/pólýamíð en þá eru öryggismörk fyrir niðurstöður í hæsta lagi ± 2 .“

- 12) Aðferð nr. 14 er breytt sem hér segir:

- a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

,,TILTEKNAR TREFJAR OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notuð er óblönduð brennisteinssýra)

- b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirfarandi:

,,2. klórtrefjum (27) sem eru úr einsleitum fjölliðum vinýklóríð, einnig klórbornum eftir á, pólýprópýleni (37), elastólefini (47), melamíni (48) og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði (49).

Þau móðakrýl, sem um er að ræða, gefa tara lausn þegar þeim er sökkt í óblandaða brennisteinssýru (eðlismassi 1,84 við 20 °C).

Þessa aðferð má nota í stað aðferða nr. 8 og 9.“

- c) í stað 2. liðar komi eftirfarandi:

,,2. MEGINREGLA

Efnispáttarinn, að klórtrefjunum, pólýprópýleninu, elastólefíninu, melamíninu og lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði undanskildum (þ.e. trefjarnar sem tilteknar eru í 1. undirlið 1. liðar) er fjarlægður úr þekktum, þurum efnismassa af blöndunni með því að leysa hann upp í óblandaðri brennisteinssýru (eðlismassi 1,84 við 20 °C). Leifinni, sem samanstandur af klórtrefjunum, pólýprópýleninu, elastólefíninu eða lagtrefjunum pólýprópýleni/pólýamíði er safnað saman, hún skoluð, þurkuð og vegin; efnismassi hennar, leiðréttur ef nauðsyn krefur, er gefinn upp sem hundraðshlutri þurrs efnismassa blöndunnar. Hundraðshlutin hins efnispáttarins er reiknaður út frá á mismunum.“

- d) í stað 5. liðar komi eftirfarandi:

,,5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar melamín og lagtrefjarnar pólýprópýlen/pólýamíð eru annars vegar en þá er „d“ = 1,01.“

- 13) Aðferð nr. 16 er breytt sem hér segir:

- a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

,,MELAMÍN OG TILTEKNAR AÐRAR TREFJAR

(Aðferð þar sem notuð er heit maurasýra)“

- b) í stað 2. undirliðar 1. liðar komi eftirfarandi:

,,2. baðmull (5), aramið (31) og pólýprópýlen (37).“